4-EPODOC/EPO

PN - DE3530032 A 19870226

PD - 1987-02-26

PR - DE19853530032 19850822

OPD - 1985-08-22

TI - Current-carrying cable

A current-carrying cable for medium and high frequencies having a plurality of conductors which, in order to reduce the skin effect, are insulated against one another, is able to withstand high thermal and mechanical stresses as a result of conductors made of aluminium being used which are insulated against one another solely by peripheral oxide layers, without additional insulating material sheaths. Preferably, thicker insulating layers are provided by means of anodic oxidation. (IN - MANNERTZ REINER (DE)

PA - MANNERTZ REINER

EC - H01B7/00C2 ; H01B7/22D ; H01B7/30B

IC - H01B7/30

CT - AT34592 A[]

CTNP - [] Z.: Michio Takaoka, Tsuneaki Mohtai, Shotaro Yoshida and Masataka Mochizaki "Manufacturing segmental conductors with cupric oxide film-insulated strands", Wire Journal international, Oktober 1983, S. 60-66;

- -[] B.: W. Ehlers/H.Lau, "Kabelherstellung" Springer-Verlag, 1956, S. 234 u. 235;
- [] AEG-Elothenn-Prospekt: "Ersatz-, Reserve- und Zubehörteile für Induktionsglüh- anlagen 20 KW-400 KW (V07.0034-479);
- [] AEG-Elothenn-Preisliste (Elo 0700.0720, gültig ab Jan. 1981/I)

TI - Cable for medium and HF current - has aluminium conductors mutually insulated by oxide layers PR - DE19853530032 19850822

PN - DE3530032 A 19870226 DW198709 005pp - DE3530032 C 19890524 DW198921 000pp

PA - (MANN-I) MANNERTZ R

IC - H01B7/30

IN - MANNERTZ R

- AB DE3530032 Several cable covers are mutually insulated for reducing the skin effect. The conductor cores (2) are made of aluminium and mutually insulated only by peripheral oxide layers, pref. reinforced by anodising. The cable cores may be round wires, or metal strips. The cable is provided by a sheath (4,5) of temp. resistant insulant.
- The sheath is a braided glass fibre hose. The cable is a wrapping of mineral fibre material. The protective sheath is formed by a steel mesh hose. A rubber reinforcement is also provided. A tension resistant rope (3) is included.
- USE/ADVANTAGE Sturdy in application. High thermal low-bearing capacity. Induction heating of ring shaped objects.(1/2) OPD - 1985-08-22

AN - 1987-057504 [09]



DEUTSCHES PATENTAMT

 (21) Aktenzeichen:
 P 35 30 032.9

 (22) Anmeldetag:
 22. 8. 85

 (3) Offenlegungstag:
 26. 2. 87

(7) Anmelder:

Mannertz, Reiner, 4506 Hagen, DE

(74) Vertreter:

Busse, V., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr.jur.; Busse, D., Dipl.-Ing.; Bünemann, E., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 4500 Osnabrück @ Erfinder:

gleich Anmelder

(S) Stromleitungskabel

Ein Stromleitungskabel für mittlere und hohe Frequenzen mit mehreren zur Minderung des Skin-Effekts gegeneinander isolierten Leitern erhält eine hohe thermische und mechanische Beanspruchbarkeit dadurch, daß Leiter aus Aluminium verwandt werden, die gegeneinander ohne zusätzliche Isolierstoffummantelung lediglich durch umfangsseitige Oxidschichten isoliert sind. Vorzugsweise werden verstärkte Isolierschichten durch anodische Oxidation vorgesehen.

Patentanspruche

- 1 Stromleitungskabel für mittlere und hohe Frequenzen mit mehreren zur Minderung des Skin-Ef fekts gegeneinander isolierten Leitern, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiter (2, 7) aus Aluminium bestehen und gegeneinander ohne zusatzliche Isolierstoffummantelung durch umfangsseitige Oxidschichten isoliert sind
- 2 Stromleiterkabel nach Anspruch 1, dadurch ge- 10 kennzeichnet, daß die Oxidschichten mittels anodischer Oxidation verstarkt sind
- 3 Stromleiterkabel nach Anspruch 1 oder 2, da durch gekennzeichnet, daß die Leiter aus Rund drahten (2) bestehen
- 4 Stromleiterkabel nach Anspruch 1 oder 2, da durch gekennzeichnet, daß die Leiter in Form flacher Bander (7) ausgebildet sind
- 5 Stromleiterkabel nach einem der Anspruche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet daß es eine Ummante- 20 lung aus temperaturbestandigem Isoliermaterial (4, 5.8 9) aufweist
- 6 Stromletterkabel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Ummantelung aus einem Glasfaser-Gewebeschlauch (5, 9) aufweist
- 7 Stromleiterkabel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Umwicklung (8) aus mineralischem Fasermaterial aufweist
- 8 Stromleiterkabel nach einem der Anspruche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet, daß es einen Schutz- 30 mantel aus einem Stahlgewebeschlauch (4) tragt
- 9 Stromleiterkabel nach einem der Anspruche 1 bis 8. dadurch gekennzeichnet, daß es eine Gummiar micrung aufweist
- 10 Stromleiterkabel nach einem der Anspruche 1 35 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß es ein zugfestes Seilelement (3) umfaßt
- 11 Stromleiterkabel nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Seilelement als Stahlseele (3) ausgebildet ist

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Stromleitungskabel für mittlere und hohe Frequenzen nach dem Oberbegriff 45 telung zusammenzulegen, dazu allerdings Aluminium des Anspruchs 1

Stromleitungskabel für mittlere und hohe Frequenzen weisen einen ohmschen Widerstand auf, der infolge des Skineffekts, d h der durch Selbstinduktion verursachten Stromverdrangung zum Leiterumfang hin, gro- 50 Ber als der Gleichstromwiderstand ist. Um diesen regel maßig unerwunschten Essekt zu unterdrucken, werden Leiter beispielsweise in Form einer Hochfrequenzlitze ausgelührt, die eine relativ große Oberfläche bezogen auf den Querschnitt aufweist. Die dazu erforderliche 55 Isolierung der einzelnen Leiter wird üblicherweise durch Lack oder Kunststoffumniantelungen gebildet Derartige Isolierungen sind für einen Temperaturbe reich bis zu oder geringfugig über 100°C geeignet, welcher für weite Anwendungsbereiche, insbesondere den 60 Schwachstrombereich und den Bereich mittlerer Belastungen, ausreicht

Bei hohen thermischen Belastungen erweist sich das herkommliche Stromleitungskabel als anfallig Dies wird auschauchlich bei Kabeln für das Induktionsgluhen 65 starkt, wozu insbesondere bekannte Verfahren anodiringformiger Werkstucke, die um das Werkstuck gelegt werden und mittels induzierter Strome eine Warmebehandlung des Werkstucks ermoglichen. Auf diese Weise

konnen beispielsweise Schweißnahte an Stahlrohren oder Stahlringen spannungsfrei geglüht werden

Bei einer solchen Behandlung lassen sich die am Weikstuck angelegien Stromleitungskabel zwar auf einem Temperaturwert halten, der erheblich unter dem des Werkstucks liegt, indem man für eine Wai meisolierung zwischen Werkstuck und Kabel sorgt und das Ka bel im ubrigen zur Außenluft hin freilegt - die sich damit ergebende Kuhlung des Kabels reicht in vielen Fallen aber nicht aus

Zur Abhilfe ist man bei Stromleitungskabeln für das Induktionsgluhen bereits in großem Maße dazu übergegangen, solche Kabel mit einer inneren Wasserkuhlung zu versehen. Eine solche Wasserkuhlung ermöglicht eine gute Warmeabluhi, macht das Kabel jedoch teuer, unhandlich und anfallig. Es hat sich gezeigt daß ein solches Kabel üblicherweise nur einige Male verwandt werden kann, bis sich durch wiederholte Biegebewegungen, durch Druck oder Schlagbeanspruchungen oder auch durch ortliche Überhitzungen Desekte in der Kuhlleitung oder im Kupferkorper des Kabels einstellten

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Stromleitungskabel fur mittlere und hohe Frequenzen und relativ hohe theimische Belastungen zu schaffen, welches in der Herstellung preisgunstig und in der Anwendung robust und insbesondere hoch thermisch belastbar ist

Gemaß der Erfindung wird diese Aufgabe von einem Stromleitungskabel nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ausgehend mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelost

Gemaß der Erfindung ist es moglich, ein Stromleitungskabel durch "nackt" zusammengebundelte Einzelleiter, d h durch Leiter, die keinen weiteren Isolationsmantel aus Kunststoff, Lack o dgl benotigen, herzustellen Hierzu ist lediglich vorzusehen, daß Leiter aus Aluminium verwandt werden, die an ihrer Oberslache eine Oxidschicht tragen, welche isolierend wirkt und sehr hart ist (was sonst bei Verwendung von Aluminium für die Stromleitung haufig zu Anschluß und Kontaktpro-40 blemen fuhrt) und welche überdies hohe Temperaturen zerstorungsfrei vertragt. Der Schmelzpunkt des Alumi niumoxids von über 2050°C liegt weit oberhalb des Aluminium-Schmelzpunkis von etwa 660°C

Die Moglichkeit, die einzelnen Leiter ohne Ummaneinzusetzen und dessen Oxidhaut als Isolierung zu benutzen, ist insbesondere auch durch die sehr kleinen Spannungen zwischen den aneinanderliegenden Leitern bedingt. Im Idealfall weist ein solches Stromleitungskabel in jedem Querschnitt gleich große Einzelleiter gleichen spezifischen Widerstands auf, die auch zu den endseitigen Bespannungsanschlussen gleiche Langen aufweisen, so daß sich bei Gleichstrombelastung keine Spannungen zwischen benachbarten Leitern ergeben konnen und im Wechselstromfall Spannungen lediglich induktionsbedingt auftreten, insbesondere im Sinne der die Stromverdrangung verursichenden Selbstinduktion Bei relativ kleinen Abmessungen der Einzelleiter treten zwischen diesen auch nur geringe Unterschiede im verketteten Magnetfluß und dementsprechend auch nur geringe Teilspannungen von Leiter zu Leiter auf, so daß ein Spannungsdurchschlag bereits mit einer sehr dunnen Isolationsschicht abgewendet werden kann

Vorzugsweise wird die Oxidschicht besonders verscher Oxidation eingesetzt werden konnen Beispielsweise kann ein Einzeldraht oder eine Gruppe auf Abstand zueinander geführten Drahte durch ein Oxida-

tionsbad geführt werden, wobei diese Drähte als Anode eine im wesentlichen von der Stromstärke und der Einwirkungsdauer abhängige Oxidschicht erhalten. Eine solche Behandlung kann in einem Durchlaufverfahren erfolgen, so daß beliebig lange Drähte auch auf begrenztem Raum elektrisch oxidiert werden können.

Ein so geschaffenes Stromleiterkabel für mittlere und hohe Frequenzen findet nicht nur beim Induktionsglühen vorteilhafte Anwendung, sondern auch in sonstigen Bereichen hoher thermischer Belastung, die beispiels- 10 weise durch die Nähe von Öfen oder sonstiger Wärmequellen bedingt sein kann oder auch schon bei hoher Strombelastung eines solchen Kabels durch unzureichende Kühlung eintreten mag.

Es versteht sich, daß ein solches Stromleitungskabel 15 außenseitig durch geeignete Ummantelungen geschützt sein kann, beispielsweise durch einen Schlauch aus Mineralfasergewebe oder eine entsprechende Umwicklung, zusätzlich kann eine Schutzarmierung durch einen Gewebeschlauch aus rostfreiem Stahl vorgesehen sein.

Insbesondere im Hinblick auf die Verformbarkeit und den niedrigen Schmelzpunkt des Aluminiums kann die Zugfestigkeit erhöht und die Dehnbarkeit des Kabels vermindert werden, indem Adern aus sesterem Material, den. Insbesondere ist eine Seele aus rostfreiem Stahl hierzu geeignet.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen und der nachfolgenden Beschreibung, in der zwei Ausführungsbeispiele des Ge- 30 genstands der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert sind. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 Stufenweise abgesetzte Ansicht eines Rundkabels und

bels.

Das in Fig. 1 dargestellte, insgesamt mit 1 bezeichnete Rundkabelstück besteht größtenteils aus einem Bündel untereinander im Querschnitt gleicher Aluminiumleiter 2. Es handelt sich jeweils um Aluminiumdrähte 40 runden Querschnitts mit einem Durchmesser von 1 mm, deren Umfang eine durch elektrische Oxidation verstärkte Oxidschicht aufweist, so daß diese trotz direkter Anlage aneinander gegenseitig elektrisch isoliert sind. Die einzelnen Leiter sind im vorliegenden Fall im we- 45 sentlichen parallel zueinander und zur Ausrichtung des Kabels 1 geführt, können aber auch sowohl zur Erhöhung der Festigkeit wie auch zur besseren Verteilung der Induktionsbelastung untereinander verdrillt oder verwoben sein.

Das Bündel von Aluminiumleitern 2 umschließt eine Stahldraht-Seele 3. die dem Kabel eine hohe Zugbelastung verleiht und insbesondere den Wärmedehnungen entgegenwirkt, zu denen die Aluminiumleiter 2 neigen. Damit läßt sich ein Kabel als Induktionskabel um ein 55 induktiv zu beheizendes Werkstück legen, ohne daß erhebliche Längenänderungen des Kabels und Verlagerungen des Kabels bei der Induktionsbehandlung erwartet werden müssen.

Umfangsseitig ist das Stromleitungskabel durch eine 60 Isolierung und Bewehrung geschützt, wozu im vorliegenden Fall ein Mantel 4 aus einem Gewebe rostfreien Stahls sowie ein weiterer Mantel 5 aus Glasfasergewebe aufgebracht sind. Derartige Bewehrungen sind insbesondere für harte thermische und mechanische Bean- 65 spruchungen geeignet, wie sie bei Induktionskabeln vorkommen. Bei Zuleitungskabeln - etwa zu den eigentlichen Induktionskabeln - sind auch Ummantelungen

aus Gummi oder relativ wärmefestem Kunststoff geeig-

Das in Fig. 2 dargestellte, insgesamt mit 6 bezeichnete Flachkabelstück enthält ein Paket über die gesamte 5 Kabellänge durchlaufender, flach aufeinanderliegender Bänder 7 aus Aluminium, die an zumindest einer ihrer beiden Oberflächen durch elektrische Oxidation mit einer Oxidschicht versehen sind. Diese Bänder weisen gleichfalls eine bezüglich ihres Querschnitts große Oberfläche auf, so daß die frequenzabhängige Stromverdrängung in den einzelnen Leitern unterdrückt wird, wobei die Isolationsschicht aus Aluminiumoxid einen Übergang von Leiter zu Leiter verhindert. Die Bänder werden als Paket durch eine Umwicklung 8 mit einer Mineralfaser zusammengehalten und durch einen Schlauch 9 aus Mineralfasergewebe zusätzlich geschützt und nach außen abgeschlossen.

Ein derartiges Flachkabel eignet sich angesichts seiner Biegsamkeit quer zur Bänderebene und seiner Stei-20 figkeit in Richtung der Bänderebene für das Anlegen an Rohren oder Ringteilen, die einer Wärmebehandlung durch Induktionsglühen auszusetzen sind.

In beiden vorbeschriebenen Fällen können die einzelnen Leiter von handelsüblichem Aluminium-Halbzeug etwa aus Stahl oder Mineralfaser mit eingezogen wer- 25 ausgehend durch ein geeignetes Verfahren zur elektrischen Oxidation mit einer Oxidhaut vorgebbarer Stärke ausgestattet werden, so daß ein im Vergleich zu herkömmlichen lack- oder kunststoffisolierten Kabeln (mit oder ohne Wasserkühlung) robustes und hochbelastbares Kabel entsteht. Die Oxidschicht ist nicht nur derart wärmefest, daß in vielen Fällen ein induktiv zu behandelndes Werkstück seine Curie-Temperatur erreichen kann, ohne daß das Kabel einen kritischen Temperaturwerk erreicht, sondern auch mechanisch robust, so daß Fig. 2 stufenweise abgesetzte Ansicht eines Flachka- 15 hohe und auch langzeitige Beanspruchungen unkritisch aufgenommen werden können.

Nummer: Int. Cl.⁴: Anmeldetag: Offenlegungstag:

35 30 032 H 01 B 7/30 22. August 1985 26. Februar 1987



